

ONDUTISS® AIR 150

TECHNICKÝ LIST

MATERIÁL / POUŽITÍ

Třívrstvá paropropustná a vodotěsná membrána, dokonalá ochrana střešních konstrukcích s tepelnou izolací. Membrána může být aplikována přímo na izolační vrstvu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Charakteristika	Metody testování	Jednotka	Hodnota	Tolerance	
				Min.	Max.
Délka	EN 1848-2	m	50	0	+0,5
Šířka	EN 1848-2	m	1,50	-0,005	+0,005
Přímost	EN 1848-2	-	vyhovuje	-	-
Plošná hmotnost	EN 1849-2	g/m ²	150	-25	25
Tloušťka	EN 1849-2	mm	0,6	-0,1	+0,1
Reakce na oheň	EN 11925-2	Třída	F	-	-
Odolnost proti pronikání vody	EN 1928 metoda A	Třída	W1	-	-
Odolnost proti UV záření			6 týdnů		
Propustnost vodní páry, Sd	EN ISO 12572 příloha C	m	0,030	-0,015	+0,015
Propustnost vzduchu	EN 12114	m ³ /(m ² x h x 50 Pa)	Max 0,050	-	-
Maximální tahová síla ve směru	EN 12311-1	N/50 mm	podélném 280 příčném 180	-60	+60
Tažnost ve směru	EN 12311-1	%	podélném 60 příčném 80	-30	+150
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku)	EN 12310-1	N	podélném 160 příčném 210	-30	+50
Rozměrová stálost	EN 1107-2	%	Min. 2	-	-
Stabilita při nízkých teplotách	EN 1109	°C	-40	-	-
Umělé stárnutí za podmínek zvýšené UV expozice a teploty 80°C	Tažnost ve směru EN 13859-1 příloha C	%	podélném 40 příčném 50	-20	+50
	Maximální tahová síla ve směru EN 13859-1 příloha C	N/50 mm	podélném 230 příčném 140	-50	+70
	Odolnost proti pronikání vody EN 13859-1 příloha C	Třída	W1	-	-
Propustnost vodí páry (23°C/85% RH)	Lyssy	g/m ² x 24h	1400	-200	+200
Propustnost vodní páry (38°C/90% RH)	Lyssy	g/m ² x 24h	3200	-400	+400

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

ONDUTISS® by měly být uchovávány v suchu, chráněny před UV zářením a teplem, jakož i proti vlhkosti a moku.

ZÁRUKA

Veškeré reklamace budou posuzovány na základě dodržení montážního návodu a záručních podmínek vydaných firmou Onduline.

Tento dokument byl vystaven na základě aktuálně dostupných informací. Produkt byl vyroben v souladu s výše uvedenými parametry, ale výrobce / distributor nemůže předjímat budoucí změny, stejně jako změny předpisů. Je povinností spotřebitele výrobek používat v souladu s doporučením výrobce / distributora a jeho potřeb.

www.onduline.com

Onduline
24 quai Gallieni
F-92 150 Suresnes - France

 Onduline®