

## WPC plotovka Guttafence

Plotovky Guttafence z umelého dreva - WPC (Wood Plastic Composite) - kombinácia zdravotne nezávadného termoplastického polypropylénu a drevených pilín (60% prírodné drevená vlákna + 40% polypropylén). Vyrobené tzv. extrudáciou, kedy sú komponenty vytlačované vysokým tlakom vysokou teplotou.

Upozornenie: WPC plotovky nie sú stálofarebné. Po niekoľkých týždňoch na slnku môžu plotovky zmeniť odtieň (vyblednú).

Potom sa už farba nemení.



- Rozťažnosť 2-3 mm/bm (umožnenie dilatácie vyvrtaním väčších otvorov, alebo vhodným úchytom plotového poľa).
- Nutnosť predvrtania otvorov pre spojovací materiál.
- Uchytenie (opora) pri vodorovných plotovkách v dĺžke 100 cm (pri širokých 130 cm).
- Môžu vznikáť drobné rozdiely odtieňov pri jednotlivých výrobných šaržach.
- Bezúdržbové
- U drevoplastových materiálov dochádza predovšetkým v prvých 3-6 mesiacoch k miernemu zosvetleniu odtieňa. Následne sa už farba stabilizuje a ďalej nemení.

<b>POVRCH PLOTOVKY</b>	brúsený
<b>PROFIL KONCA</b>	rovný, oblý
<b>ROZMER</b>	71 x 11 mm
<b>DĹŽKA</b>	1000 mm; 1500 mm; 1800 mm
<b>HMOTNOSŤ</b>	1,2 kg; 1,8 kg; 2,4 kg
<b>FARBA</b>	tmavo hnedá
<b>ODTIEŇ</b>	obojsstranný drevodekor
<b>DĹŽKA NA MIERU</b>	-
<b>REAKCIA NA OHEŇ</b>	F1 podľa ČSN EN-13 501-1+A1
<b>ZLOŽENIE</b>	60% drevo, 40 % PP
<b>ZÁRUKA</b>	24 mesiacov

### NEJDÔLEŽITEJŠIE PRAVIDLÁ MONTÁŽE:

- Predvrtanie otvorov pre skrutky
- Umožnenie dilatácie vyvrtaním väčších otvorov, alebo vhodným úchytom plotového poľa
- Uchytenie plotoviek v predpísaných, maximálne odporúčaných dĺžkach
- Použitie odporúčaného spojovacieho materiálu
- Ošetrovanie rezných plôch odporúčaným ochranným prostriedkom